

NordBit 15/25

Produktdatenblatt



Eigenschaften		Einheiten	Grenzwerte		Prüfung nach
			Min.	Max.	
Nadelpenetration bei 25 °C		0,1 mm	15	25	DIN EN 1426
Erweichungspunkt Ring und Kugel		°C	60	76	DIN EN 1427
Flammpunkt n. Cleveland		°C	245	-	DIN EN ISO 2592
Löslichkeit in Toluol		% (m/m)	99,0	-	DIN EN 12592
Nach Einfluss von Wärme und Luft	Verbleibende Penetration	%	55	-	DIN EN 12607-1 DIN EN 1426
	Anstieg des Erweichungspunktes	°C	-	10	DIN EN 12607-1 DIN EN 1427
	Massenänderung	% (m/m)	-	0,5	DIN EN 12607-1

Im Übrigen gelten die Anforderungen der DIN EN 13924-1.