

NordBit PPA

Produktdatenblatt



Eigenschaften	Einheiten	Typisch	Prüfung nach
Nadelpenetration bei 25 °C	0,1 mm	25	DIN EN 1426
Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	55,0	DIN EN 1427
Flammpunkt n. Cleveland	°C	> 300	DIN EN ISO 2592

Im Übrigen gelten die Anforderungen der DIN EN 12591 und die TL Bitumen-StB 07, Tabelle 1.