

NordBit S 100

Produktdatenblatt



Eigenschaften	Einheiten	Typisch	Prüfung nach
Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	61,0	DIN EN 1427
Nadelpenetration bei 25 °C	mm/10	15	DIN EN 1426