

NordBit S 90/95

Produktdatenblatt



Eigenschaften	Einheiten	Typisch	Prüfung nach
Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	93,0	DIN EN 1427
Nadelpenetration bei 25 °C	mm/10	5	DIN EN 1426
Penetrations-Index (Pfeiffer)	-	1,5	Hausmethode (Pfeiffer)