

NordBit S96

Produktdatenblatt



Eigenschaften	Einheiten	Typisch	Prüfung nach
Nadelpenetration bei 25 °C	0,1 mm	4	DIN EN 1426
Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	97,0	DIN EN 1427
Flammpunkt n. Cleveland	°C	> 300	DIN EN ISO 2592
Dichte 15 °C	% (m/m)	1060	DIN 51757 Verf. 3